

DELFLEET

DU 1001
2K ЛАК
F 380

ПРОДУКЦИЯ

Delfleet Du 1001 2K Лак	F 380
Delfleet Особый MS Отвердитель	F 369
Delfleet Медленный разбавитель	F 371
Delfleet Разбавитель	F 372
Delfleet Быстрый разбавитель	F 373

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Лак Delfleet Du 1001 2K позволяет придать поверхности отменный блеск, и используется как часть системы основа / лак (простые и цвета типа «металлик»). Он обладает отличной стойкостью при нанесении корпоративных рисунков и надписей, а также агрессивному воздействию химикатов, окружающей среды и используемых в гидроприводах жидкостей (включая скиндрол). Он позволяет свести края оклейки к минимуму при нанесении цветовых схем с помощью двухкомпонентных покрытий Delfleet (например, Delfleet 350).


ВЫБОР И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ



Лак Delfleet Du 1001 2K может наноситься на основы Delfleet или Deltron (простые и цвета типа «металлик») спустя как минимум 20 минут испарения (при 20°C.).



Для нанесения на 2K покрытия систем Delfleet или Deltron (простые цвета), поверхность (2K основа) должна быть полностью полимеризована и отшлифована с помощью дисков P1000.



ПРИМЕНЕНИЕ

*Выбор
отвердителя:*

Используйте только Особый Delfleet MS Отвердитель F369

*Пропорции
смешивания:*

	ОБЫЧНОЕ	ПОД ДАВЛЕНИЕМ
F 380	1 ч.	1 ч.
F 369	1 ч.	1 ч.
Разбавитель *	0.5 ч.	0.3 ч.

** Выбирайте разбавитель в соответствии с температурой нанесения и объемом поверхности.*

*Выбор
разбавителя:*


ТЕМПЕРАТУРА	РАЗБАВИТЕЛЬ
До 18°C	F373
18°-25°C	F372
Свыше 25°C	F371

*Срок годности
при 20°C:*

1 час 30 минут

*Вязкость
распыления:*

14-16 сек.
DIN 4 / 20° с.



*Калибр
пульверизатора:*

1.5-1.8 мм

1.0 -1.1 мм



*Давление
подачи:*


3-4 бара

*Количество
слоев:*

2 обычных


*Время
испарения
между слоями:*

15 минут / 20°C



*Время
испарения
перед сушкой:*

15 минут



ПРИМЕНЕНИЕ

*Время
высыхания:
от пыли*

30-45 минут / 20°C

на отлип / 20°C

3 часа

*полное
высыхание /
20°C; 60°C*

12 часов (за ночь) при 20°C
45 минут (температура металла)



*полное
высыхание / ИК
ср.волн.:*

15 минут

*Общая толщина
сухой пленки:*

45-55 μ



*Время
нанесения
последующего
слоя:*

Лак DU 1001 2K может перекрашиваться в течении 1 недели без шлифования. По прошествии 1 недели лак необходимо шлифовать перед нанесением последующих слоев.

Шлифование:

Пи необходимости P1000 влажное или
серый Scotchbrite

*Последующие
покрытия:*

Любое покрытие PPG Delfleet 2K
Используйте рекомендованный отвердитель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Использование распылительного оборудования HVLP позволяет понизить расход материалов приблизительно на 10% в зависимости от марки и модели используемого оборудования.

Стойкость к нанесению рисунков и надписей появляется спустя 7 дней после нанесения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

См. Руководство по технике безопасности для исчерпывающих инструкций по мерам предосторожности и условиям хранения.

Этот продукт предназначен только для профессионального использования.

Все данные приведены исключительно в целях информации. Любое лицо, использующее этот продукт без соответствующего уточнения всех условий его применения, осуществляет это под свою ответственность, и в данном случае PPG не отвечает ни за действенность продукта, ни за какой-либо ущерб, понесенный вследствие такого применения (кроме летального исхода или травмы в результате халатности с нашей стороны). Информация, приводимая в настоящем документе, время от времени уточняется и изменяется в соответствии с опытом нашей работы и последовательной доработкой нашей продукции. Указанные сроки высыхания являются средними показателями при температуре воздуха 20°C. Толщина пленки, влажность и температура в цеху могут повлиять на сроки высыхания.



**PPG (AUSTRIA) HANDELS
GMBH**

**RAUTENWEG 15,
A-1220 VIENNA (ВЕНА)
AUSTRIA (АВСТРИЯ)**

Tel/Телефон: +43 1 256 6303

Fax/Факс: +43 1 256 631 331