



AUTO REFINISH

GLOBAL
REFINISH
SYSTEM



Информация о продукте

CERAMICLEAR™ D8105

HS лак
Содержание ЛОВ 420 г/л


ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

PPG CeramiClear™ Deltron D8105 это HS лак, с превосходной защитой от сколов и царапин и с низким содержанием ЛОВ.

Покрытие с PPG CeramiClear™ Deltron D8105 обладает исключительными свойствами. Он предохраняет автомобиль от повреждений от автоматической мойки лучше, чем существующие лаки, поэтому покрытие сохраняет свой блеск намного дольше.

PPG CeramiClear™ Deltron D8105 совместим с Deltron BC и Envirobase эмалями.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ



Если нужно отремонтировать поврежденную деталь, которая была покрыта CeramiClear™, то поверхность необходимо тщательно и полностью зашлифовать до краски. Поверхностное шлифование может вызвать проблему с адгезией.


Заводское покрытие сначала зашлифуйте P320-P500; затем скотчбрайтом и матирующим гелем.

ВЫБОР ОЧИСТИТЕЛЯ



Смотрите: [PDS_PPG_Cleaners](#).


ПОВЕРХНОСТЬ



Базу, на которую будет наноситься D8105, необходимо выдержать:


- **Deltron BC** – до матового состояния, плюс добавьте 10 минут
- **Envirobase** – до матового состояния, плюс добавьте 15 минут (используйте приемлемый диаметр сопла; смотрите: [PDS_PPG_Envirobase](#)).

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА




Пропорция

D8105 2 ч.
D8215 1 ч.



Вязкость
DIN4 при 20°C

16 - 18 сек.



Время жизни 20°C

1 час (Вы можете использовать D866 – 30 г/л готовой смеси; время жизни увеличиться до 2 часов без изменения времени сушки)

ПРИМЕНЕНИЕ, ВЫДЕРЖКА И СУШКА



Диаметр сопла
Давление подачи


1,3-1,6 мм

Смотрите рекомендации изготовителя пистолета.



Количество слоев

1 тонкий, 1 полный



Время выдержки:
- между слоями
- перед сушкой

10 мин

5-10 мин



Полностью сухая при 60°C


30-40 мин

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ



- PPG CeramiClear™ Deltron D8105 это специальный лак для защиты от различных повреждений, требующий особые процедуры удаления пыли и полировки.
- Время для полировки очень короткое. Лучше всего полировать в течение часа после сушки. Более длительное время после сушки существенно усложняет полировку. Проконсультируйтесь по поводу материалов для полировки у своих поставщиков.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ



См. соответствующие инструкции и маркировку материалов для информации по мерам предосторожности и технике безопасности. Используйте средства индивидуальной защиты.

Этот продукт предназначен только для профессионального использования.

Все данные приведены исключительно в целях информации. Любое лицо, использующее этот продукт без соответствующего уточнения всех условий его применения, осуществляет это под свою ответственность, и в данном случае PPG не отвечает ни за действенность продукта, ни за какой-либо ущерб, понесенный вследствие неправильного применения (кроме летального исхода или травмы в результате халатности с нашей стороны). Информация, приводимая в настоящем документе, время от времени уточняется и изменяется в соответствии с опытом нашей работы и ноу-хау. Толщина пленки, влажность и температура могут повлиять на сроки высыхания.



PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Poland

Telephone: (+48 22) 753 03 10
Fax: (+48 22) 753 03 13
<http://www.ppgrefinish.com>